

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

Desky z EPS musí být chráněny před UV zářením, teplotou nad 70° C a působením organických rozpouštědel. Pokud se přikrývá např. plachtou větší množství balíků, je nutné zabezpečit vzduchovou mezeru mezi balíky a plachtou. Izolant je doporučeno skladovat v suchých, krytých a větratelných skladech, popř. přístřešcích a při manipulaci je nutné ho chránit před mechanickým poškozením, zejména rohy a hrany desek. Desky je při skladování nutno zajistit před působením silného větru.

P-SYSTEMS s.r.o.

VÝROBA IZOLACÍ