

## Technický list výrobku

### P-Systems Volně sypaný polystyren, kuličky EPS

Kód značení: EPS - EN 13163 - WL(T)5 - WL(P)0,5

SVT kód: ---

Vlastnosti	Deklarované hodnoty
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D$ [W.m <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> ]	0,039
Reakce na oheň	E
Dlouhodobá nasákavost [%]	5,0
Objemová hmotnost [kg/m <sup>3</sup> ]	14 - 18
Balení	Pytel 0,33 m <sup>3</sup>

Výrobky odpovídají požadavkům ČSN EN 13163:2012+A1:2015

#### Použití výrobků:

**P-Systems Volně sypaný polystyren, kuličky EPS** – Pro tepelně izolační zásypy konstrukčních dutin. Při plošných aplikacích, např. zateplení stropů násypem na podlahu v podkroví, je vhodné vrstvu kuliček krýt paropropustnou pojistnou hydroizolační fólií.

Také jako výplňový materiál pro využití mimo stavebnictví, např. v nábytkářství.

Vydal: P-SYSTEMS s.r.o., Pickova 605, 562 01 Ústí nad Orlicí

Dne: 27. 11. 2019